

Miotex® Fassade



Miotex® Fassade

Algemeen

Miotex® Fassade is een UV-bestendig, waterdicht en damp-open membraan en is een 2-laags Polypropyleen en Polyurethaan membraan. Het membraan is speciaal ontwikkeld als beschermend, dampopen en waterdicht membraan voor toepassing achter semi-open gevels. Maximaal 20 mm voegbreedte of 20% open voeg.

Toepassing

Miotex® Fassade wordt als waterdichte, dampopen laag aan de koude zijde van gevels met open voegen tot een maximum van 20 mm of 20% van het oppervlak toegepast. Miotex® Fassade kan zowel direct op harde als op zachte ondergronden in gevels worden toegepast.

Verwerking

Miotex® Fassade wordt gebruikt aan de koude zijde van de constructie. In gevels met open voegen zijn openingen tot 20 mm of 20% toegestaan. Tussen de gevelbekleding en Miotex® Fassade minimaal 20 mm luchtsouw aanhouden. Bij gevelconstructies het membraan dakpansgewijs aanbrengen, waarbij de horizontale overlappen minimaal 100mm en maximaal 200 mm zijn. De verticale overlappen zijn minimaal 150mm en maximal 200mm. Bij toepassing in combinatie met gevelbeplating wordt een knellat over de nieten op de stijl aangebracht. Ter plaatse van een hoek dient het membraan omgezet te worden tot de eerst volgende stijl, waar deze met nieten en een knellat bevestigd wordt. De Miotex® Fassade dient met de glimmende zwarte zijde naar buiten te worden verwerkt.

Voordelen

- Waterdicht
- Damp-open
- Uv-bestendig voor toepassing in open gevels
- Open voeg maximaal 20mm of 20%
- Openverwerkingstijd 3 maanden
- Extreme temperatuur bestendigheid
- Winddicht
- Eenvoudig te verwerken



MEUWISSEN
Part of the Walki Group

walki

MEUWISSEN EXPERT PHONE

nl: +31 (0) 23 512 59 10 • de: +49 2551 6884 • uk: +44 (0)1995 607 702 • fr: +33 (0)4 72 56 90 70
www.meuwissen.eu • meuwissenexpertlijn@walki.com

Algemene informatie

Materiaal	PP - TPC
Gewicht	160gr/ m²
Dikte	0,50mm
Breedte	1,5m/ article no. 8216015000
Lengte	50m
Diameter	18cm
Gewicht	12kg
Verpakking	30 rollen per pallet
Kleur	Zwart

Specificaties

Brandklasse	E
Waterdichtheid	W1
Relatieve vochtweerstand Sd	0,14m
Waterdampdoorlatendheid	175g/ m²/ dag
Treksterkte initieel lengterichting	170N/ 50mm
Treksterkte initieel dwarsrichting	275N/ 50mm
Rek bij breuk lengterichting	61%
Rek bij breuk dwarsrichting	47%
Nagelscheurweerstand initieel lengte	135N
Nagelscheurweerstand initieel dwars	205N
Temperatuur bestendigheid	-40°C/ 80°C
Openverwerkingstijd	3 maanden

Toebehoren

O ₂ stop Butyl tape
O ₂ stop EPDM sleeve
O ₂ stop Butyl band
O ₂ stop Active & Window frame tape

Details



Waterdicht



Damp open



Gevel



Harde ondergrond



Zachte ondergrond



Openverwerkingstijd
3 maanden



Brandklasse E

Deze uitgave is met de meeste zorg samengesteld. Eventuele wijzigingen en zetfouten te allen tijde voorbehouden. De in de productinfo vermelde gegevens zijn ontleend aan uitgebreid onderzoek dat Meuwissen, vaak door derden, heeft laten verrichten. Zij dienen als richtlijnen gezien te worden.

MEUWISSEN

Part of the Walki Group

Meuwissen Bouwprodukten B.V.

Postbus 716
2003 RS Haarlem
Jacques Meuwissenweg 2
2031 AD Haarlem
Tel: +31 (0)23 512 59 10
Fax: +31 (0)23 512 59 54