

Verhouding cement-zand-grind

Bekijk de behorende producten op bmnl.nl.

Betonmortel voor funderingen en vloeren Verhouding: 1 deel cement 2 delen zand 3 delen grind Voor 1m3 beton benodigd:	<i>Portland cement</i> 300 kg = 12 zakken	<i>Metselzand</i> 600 kg = 24 zakken	<i>Grind 8-16</i> 900 kg = 36 zakken
Metselmortel voor het metselen van gevelstenen Verhouding: 1 deel cement 4 delen metselzand Voor 1000 st. waalformaatstenen benodigd: Voor 1000 st. maasformaatstenen benodigd:	<i>Metselcement</i> 175 kg = 7 zakken 200 kg = 8 zakken	<i>Metselzand</i> 700 kg = 28 zakken 800 kg = 32 zakken	
Voegmortel voor voegen gevelstenen Verhouding: 1 deel cement 4 delen voegzand Voor 10-15 m2 voegwerk waalformaat benodigd:	<i>Portland cement wit voor witte voeg</i> 25 kg = 1 zak	<i>Voegzand</i> 100 kg = 4 zakken	
Afwerkvloer dik 3 cm Verhouding: 1 deel cement 4 delen vloer- of metsel portland cement Voor 1 m2 dik 3 cm benodigd: Voor 50 m2 dik 3 cm benodigd:	<i>Portland cement</i> 10 kg 500 kg = 20 zakken	<i>Vloer- of metselzand</i> ca. 40 kg ca. 2000 kg = 80 zakken of 1 bigbag (ca. 1400 kg) + 24 zakken (à 25 kg)	



BMN